






Technisch merkblad - Produktinformatie


Produkt: **HS VOC ACRYL KLARLACK**


1,2 - 1,4 mm
2 - 2,2 bar


0,5 - 2



5 - 10 min 20°C



10 - 45 min / 60°C

Eigenschappen:

Airo HS VOC Acryl Klarlack bevat niet meer dan maximaal 420 gr. oplosmiddel per liter spuitklare. Deze blanke lak wordt toegepast op metallic-basislak of uni-kleurenbasislak, zowel conventioneel als watergedragen. Hij is bestand tegen chemische en mechanische belastingen. De lak droogt op met een glanzend en hard oppervlak. De lakfilms zijn elastisch en krasvast. Airo HS VOC Acryl Klarlack is weer- en lichtbestendig, zelfs onder zware klimatologische omstandigheden

Toepassingsgebied:

Autoreparatie, zwaar vervoer, motorfietsen

Mengverhoudingen/gebruiksaanwijzing:

Toepassing met airo HS VOC Acryl-Härter 2:1

2 volumedelen airo HS VOC Acryl Klarlack worden zorgvuldig vermengd met
1 volumedeel airo HS VOC Acryl Härter

Spuitviscositeit: 17 - 19 seconden (DIN-beker, 4 mm bij + 20°C)

Spuitkop: 1,2 - 1,4 mm

Spuitdruk: 2 - 2,2 bar

Aplicatie: Een dunne gesloten laag spuiten en laten uitdampen. Daarna met een volle spuitgang aflakken. Voor het geforceerd drogen ca. 7 minuten laten uitdampen.



Droogtijd: a) lucht droging: +20°C → 8 - 10 uren

b) droog/spuitcabine: +60° - 65°C → 10 - 45 minuten (Afh. van Harder)
(eerst 7 minuten laten uitdampen)

Waarschuwing: Bij gebruik van lakken op waterbasis voor applicatie een langere uitdamp tijd aanhouden.

Technisch merkblad - Produktinformatie

Produkt: **HS VOC ACRYL KLARLACK**

**Chemische basis:**

HS VOC Acryl Klarlack: Cross-linkable acrylhars, UV-gestabiliseerd

Pot-life:

al naar gelang het type verharder 2 - 3 uur bij +20°C

Verwerkingstemperatuur:

Niet onder de + 5°C!

Opslagstabiliteit:bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste **12 maanden**.**Afvalverwerking:**

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.