





airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

V3 1403 NL

Technisch merkblad - Produktinformatie

Produkt: **LACKSPRAY GRUNDIERUNG**



Eigenschappen:

Kwalitatief hoogwaardige, sneldrogende primer voor het voorbehandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet en aardewerk. Geschikte primer als voorbehandeling voor het aflakken met alkydhars-, nitro-cellulose-, 1-K acrylaat- en 2-K acrylaatlakken.

Toepassingsgebied:

Automobiellndustrie, Garages, werkplaatsen, industrie

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. De primer aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

Droogtijd : De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte

Chemische basis:

Lackspray Grundierung: Nitro-cellulose, oplosmiddelen en drijfgassen.

Verwerkingstemperatuur:

Niet onder de + 15°C !

Opslagstabiliteit:

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste **12 maanden**.

Afvalverwerking:

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.