










airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

HD 1403 NL

Technisch merkblad - Produktinformatie

Produkt: **UNISPRA Y**



Eigenschappen:

2K- universele polyester-spuitplamuur met uitstekende vullende eigenschappen. Uitstekend hechtvermogen op galvanisch verzinkte metaalplaat, vuurverzinkte carrosserieplaat, staalplaat, aluminium, hout en glasvezelversterkte kunststof op polyesterbasis.

Toepassingsgebied:

Autoreparatie, reparatiewerkzaamheden van delen van aluminium of gietijzer in de machinebouw, alsmede bij reparaties van met glasvezel versterkt polyester, hout en spaanplaten in de meubelindustrie

Chemische basis:

Unispray: Onverzadigde polyesterharsen, inerte vulstoffen, thixmiddelen.
Verharder: Cyclohexanonperoxid

Gebruiksaanwijzing:

Ondergrond vrijmaken van vuil, vet en oude verfresten en grondig schuren. airo Unispray goed omroeren en 1,7 % harder toevoegen.

Het mengsel blijft ca. 20-25 min. bruikbaar voor verwerking.

Desgewenst verdunnen met airo Polyester-Verdünnung.

Bij aanbrengen met bekerpistolen:

Mondstukgrootte: 1,8 - 2,5 mm

Spuitdruk: 3 - 4 bar

Droogtijd bij kamer-temperatuur: 3 - 4 Stonden

Droogtijd bij 60°C: 30 Minuten

Niet verwerken op: washprimer, zuurhardende primers, synthetische- of nitro-cellulose-grondverf(1K-primers).

Let op! Nitro- of acrylverdunner mogen niet gebruikt worden in de polyester spuitplamuur. Beide verdunners kunnen eveneens de oorzaak van hechttingsmoeilijkheden alsmede van blaasjesvorming zijn.

Om te garanderen, dat de laklaag ook onder ongunstige weersomstandigheden niet neigt tot blaasjesvorming, is het noodzakelijk, een isolatielaag aan te brengen. De dikte van deze grondverflaag moet minimaal 35µ bedragen..

**airo-chemie****A. Schmiemann GmbH & Co. KG**
chemisch-technische Produkte

D-40736 Langenfeld · Postfach 1143



D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27

Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

HD 1403 NL

Technisch merkblad - Produktinformatie

Produkt: UNISPRA Y

**Pot-life:**

Pot-life met ca. 1,7 % verharder 20 - 25 minuten

Mengsel:

100 Gewichtsdelen Unispray

1,7 Gewichtsdelen verharder

Verwerkingstemperatuur:

Niet onder de + 15°C!

Afvalverwerking:

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.

Schuren:

P 150 - 240

De Unispray **Moet** droog geschuurd worden**Opslagstabiliteit:**bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste **6 maanden**.

Ons technisch advies voor het gebruik in schriftelijke of mondelinge vorm of door beproevingen geschiedt overeenkomstig ons weten, maar geldt als alleen als onverbindende verwijzing ook met betrekking op eventuele beschermende rechten van derden en stelt u niet vrij van uw eigen beproeving van de door ons geleverde producten op de geschiktheid voor de bepaalde werkwijzen en doelen. Gebruik, toepassing en verwerking van de producten geschieden buiten ons vermogen tot controle en liggen van daar exclusief in uw eigen gebied van verantwoordelijkheid. Airo garandeert, dat de producten met de bijhorende specificaties overeenkomen. Wij overnemen geen verantwoordelijkheid bij schade of ongevallen, die in verband met het gebruik van de producten kunnen ontstaan. Onze verantwoordelijkheid is beperkt op de vervanging of vergoeding van producten, die niet aan de vermelde specificaties voldoen.